

RHEOFINISH[®] 299C

Anti-adhérent pour machines et accessoires

Description

Le RHEOFINISH 299C est un produit écologique (biodégradable) sans solvants pour la protection à base d'huile transparent à jaune. Le produit n'entraîne aucune sensibilisation par contact avec la peau. Le RHEOFINISH 299C est spécialement destiné à empêcher l'accumulation du béton sur les surfaces métalliques de machines et matériels.

Domaine d'application

Le RHEOFINISH 299C peut être appliqué sur tous les modèles de malaxeurs de béton et tout matériel qui vient en contact avec du béton frais, du mortier et du plâtre (crépi).

Le RHEOFINISH 299C peut également être utilisé comme anti-adhérent pour les bennes de camions dans l'industrie asphalte.

Données techniques

Etat d'agrégation	: liquide
Couleur	: jaunâtre
Poids spécifique à 20°C	: 0,85 g/cm ³
Viscosité à 20°C	: ± 17 cSt
Teneur en chlorure	: ≤ 0,1 %
Résistance à la T°	: >0°C jusqu'à +40°C

Conditionnement et stockage

Le RHEOFINISH 299C est livré en jerrycans de 20 litres, en fûts de 200 litres ou en citernes de 1.000 litres.

Stocker dans l'emballage d'origine fermé, dehors du gel et du soleil, à une température moins que +40°C.

Le RHEOFINISH 299C se conserve pendant 18 mois.

Avantages

Le RHEOFINISH 299C vient de se coller aux surfaces métalliques ou un film d'eau est formé et protégera ainsi contre la rouille. Le film de RHEOFINISH 299C peut être

appliqué immédiatement après le nettoyage; s'écoulera en quelques minutes après l'application et formera un film transparent et uniforme qui empêchera de façon efficace l'accumulation du ciment et du béton. Après l'application le RHEOFINISH 299C permet d'entretenir plus rapidement et plus facilement les surfaces. Toutes les couches de colle restantes commencent à adoucir et cassent les couches en particules. Le RHEOFINISH 299C est sans danger et élimine ainsi la plupart des risques pour la santé et pour l'environnement contrairement aux méthodes traditionnelles de protection à base d'huile minérale, et peut ainsi être utilisé en toute confiance.

- Nettoyage facile
- Peut être appliqué sur la surface humide
- Est approprié pour toutes sortes de béton
- Diminue l'incrustation du béton et du mortier
- Protection excellente contre la rouille
- Prêt à l'emploi
- Ne contient pas de solvants

Mode d'emploi

Le RHEOFINISH 299C est appliqué immédiatement après le nettoyage avec de l'eau. Il n'est pas nécessaire de sécher la surface d'avance. C'est un produit prêt à l'usage et peut être appliqué au pistolet, à la brosse ou au rouleau.

Nota: La teneur en air de la première fabrication qui a été mélangée après l'application de RHEOFINISH 299C peut diminuer légèrement.

Dosage

Le RHEOFINISH 299C est le plus efficace lorsqu'il est appliqué en couche mince et homogène avec un appareil de pulvérisation, un rouleau ou à la brosse. Son pouvoir couvrant est d'environ 30 à 40 m² par litre sur des surfaces métalliques avec un pistolet.



The Chemical Company

Le RHEOFINISH 299C peut être appliqué sur toutes les surfaces, excepté du caoutchouc non résistant à l'huile, couches de protection ou polymères.

Ne pas mélanger le RHEOFINISH 299C avec d'autres produits!

Précautions d'emploi

Pendant l'usage de RHEOFINISH 299C pas de recommandations spéciales requises. Il est pourtant recommandé de porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. RHEOFINISH 299C n'est pas toxique et n'est pas inflammable ou irritant.

Consultez les données de sécurité pour des renseignements complémentaires.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
basf-cc-nl@basf.com - www.basf-cc.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883



Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels BASF Construction Chemicals n'a aucune influence, sous sa responsabilité un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes.