

RHEOFINISH[®] 310 J

Agent de démoulage, à base d'huiles minérales raffinées. Ce produit ne contient pas de solvants.

Description

RHEOFINISH 310 J est un produit de décoffrage à base d'huiles minérales raffinées, qui se distingue des systèmes classiques par son pouvoir d'améliorer considérablement leur aspect après décoffrage. Le produit ne contient pas de solvants.

Données techniques

Etat d'agrégation	: liquide
Couleur	: jaune
Poids spécifique à 20°C	: ca. 0,85 kg/litre
Viscosité à 20°C	: < 50 cps
Résistance à la T°	: ≥ 0 °C
Résistance à la gelée	: non
Toxicité	: voir fiche de sécurité

Conditionnement et stockage

Le RHEOFINISH 310 J est livré en jerrycans de 20 litres, en fûts de 200 litres ou en citernes de 1.000 litres. Stocker dans l'emballage d'origine ferme, dehors du gel et du soleil, à une température entre 0 et 40°C.

Le RHEOFINISH 310 J se conserve pendant 18 mois selon les directives du fournisseur.

Le dosage

RHEOFINISH 310 J est le plus efficace lorsqu'il est appliqué en couche mince et homogène avec un appareil de pulvérisation, un rouleau ou à la brosse. Son pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application. Le dosage de RHEOFINISH 310 J appliqué au pistolet et pression constant de 5 bar sur des surfaces métalliques et étanche est 55-85 m²/litre.

Domaine d'application

Le RHEOFINISH 310 J est surtout utilisé comme agent de démoulage avec toutes sortes de coffrages absorbantes et non absorbantes en bois, métallique,

mandrins phénoliques et à la silicone en cas où une surface finie et un coffrage optimale sont nécessaires.

Avantages

Le RHEOFINISH 310 J améliore considérablement la condition de la surface. Le temps d'application est limité, décoffrage aisé et nettoyage facile du coffrage.

- Ne contient pas de solvants. Est sûr et compatible avec l'environnement comparé avec la plupart des agents de démoulage qui sont à base de solvants
- Prêt à l'usage
- Répond aux exigences normales d'une surface en béton et béton non enduit.
- Est approprié pour toutes sortes de décoffrage
- Est appliqué sur toutes sortes de béton
- Protection excellente contre la rouille et protection métallique

Mode d'emploi

RHEOFINISH 310 J est un produit prêt à l'usage et peut être appliqué au pistolet, à la brosse ou au rouleau.

Pour obtenir un coffrage excellent et égale l'application au pistolet doit être exécutée consciemment.

Un glisseur spécial donnera les meilleurs résultats. Il faut pistoler de façon régulière, à distance et pression constant (4-5 bars)

Vaporisez le RHEOFINISH 310 J au pistolet ou appliquez une couche mince et homogène à la brosse ou au rouleau.

Précautions d'emploi

- Le RHEOFINISH 310 J ne peut pas être dilué, ni mélangé avec d'autres produits.
- Le RHEOFINISH 310 J a été conçu pour être utilisé conjointement avec le plastifiants / super plastifiants POZZOLITH / GLENIUM / RHEOBUILD de



The Chemical Company

BASF-CC. Cette combinaison de produits procurera donc les meilleurs résultats pour des bétons où la plus haute qualité est exigée.

- Ne pas conserver le RHEOFINISH 310 J dans des récipients en acier galvanisé.
- Respectez les températures mentionnées ci-dessus.
- Evitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

Consultez les données de sécurité pour des renseignements complémentaires.

La manipulation et le transport

Pendant l'usage pas de recommandations spéciales requises. Il est pourtant recommandé de porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. RHEOFINISH 310 J n'est pas toxique et n'est pas inflammable ou irritant.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
basf-cc-nl@basf.com - www.basf-cc.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883



Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels BASF Construction Chemicals n'a aucune influence, sous sa responsabilité un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes.