

# Concresive 2000

## Oplosmiddelvrije epoxy reparatiemortel voor wanden en vloeren

**Werking:**

Oplosmiddelvrij, 2 componenten product op basis van epoxyhars gevuld met kwartsgranulaten.

**Toepassing:**

CONCRESIVE 2000 is een eenvoudig verwerkbaar en universeel toepasbaar reparatiemortel bij horizontale en verticale toepassing voor o.a.:

- Het repareren van grindnesten, niet-werkende scheuren.
- Het repareren van beschadigingen van beton, steen etc.
- Het vormen van sanitaire plinten.

**Kenmerken:**

- goede verwerkbaarheid
- universeel toepasbaar
- krimpvrij
- slijtvast
- grote sterkte
- snel belastbaar

<b>Eigenschappen:</b>	
Soortelijk gewicht	: ca. 2,0 kg/ltr
Kleur	: zandkleur
Druksterkte	: > 50 N/mm <sup>2</sup>
Buigsterkte	: > 8 N/mm <sup>2</sup>
Treksterkte	: > 20 N/mm <sup>2</sup>
Slagvastheid	: uitstekend
Slijtvastheid	: uitstekend
Hechting	: uitstekend op de meeste droge schone bouwmaterialen, mits voorzien van <b>CONCRESIVE 2090 Epoxy Primer</b>
Bestendigheid	: goede chemische bestendigheid
Uithardingstijd (bij + 20°C)	: beloopbaar na 6 uur mechanisch belastbaar na 4 dagen chemisch belastbaar na 7 dagen

**Ondergrondvoorbehandeling:**

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door borstelen of schuren. De gereinigde ondergrond behandelen met CONCRESIVE 2090 Epoxy Primer. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.

**Voorzorgen:**

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of toepassing van beschermende crèmes.

**Verwerking**

Elke component eerst apart opmengen. Verharder volledig aan harscomponent toevoegen en grondig mechanisch mengen. De gemengde massa is met spaan, troffel, voegspijker e.d. uitstekend verwerkbaar. Mortel nat in nat op de met CONCRESIVE 2090 Epoxy Primer behandelde ondergrond aanbrengen. Eventueel mallen of bekistingen voorzien van lossingsmiddel of deze bekleden met plastic folie. Minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

## Verpakking, opslag en houdbaarheid

Sets van 5 kg.

CONCREATIVE 2000 bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen +5°C en +35°C. Het product vanaf de productiedatum binnen het jaar toepassen. In geval van twijfel, BASF-CC contacteren en batchnummer op de verpakking vermelden.

Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

## Gereedschap

Gereedschap kan worden gereinigd met reinigingsmiddel op basis van aceton, MEK, zolang het systeem nog niet is doorgehard. Raadpleeg uw BASF-CC vertegenwoordiger.

## Garantie

Onze producten worden gegarandeerd op constante kwaliteit en eigenschappen.

## Veiligheid

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het gebruik van CONCREATIVE 2000.
- Tijdens de verwerking van CONCREATIVE 2000 ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende ventilatie zorgen en verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken.
- Huidcontact vermijden, draag handschoenen uit kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
- Ogen beschermen tegen contact met het materiaal. Kan oogirritatie veroorzaken bij hoge dampconcentratie.
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging zorgen tijdens de verwerking.
- Tijdens de verwerking, CONCREATIVE 2000 verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

## BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711

Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham

Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92

[basf-cc-be@basf.com](mailto:basf-cc-be@basf.com) - [www.basf-cc.be](http://www.basf-cc.be)

B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569

RPR/RPM Hasselt



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.