

Concresive 2005

Lichtgewicht, oplosmiddelvrije epoxy reparatiemortel



Toepassing

CONCRESIVE 2005 wordt toegepast voor o.a.:

- Beschermen van vrijgekomen wapeningsstaal.
- Repareren van beton, steen, hout etc.
- Specifiek voor verticaal reparatiewerk met minimaal gebruik van bekistingen.

Kenmerken

- lichtgewicht
- snel belastbaar
- krimpvrij
- horizontaal, verticaal en boven het hoofd verwerkbaar
- uitstekend verwerkbaar

Eigenschappen	
Soortelijk gewicht	: ca. 1,05 kg/ltr
Kleur	: betongrijs
Druksterkte	: ca. 42 N/mm ²
Buigtreksterkte	: ca. 19 N/mm ²
Slijtvastheid	: goed
Slagvastheid	: goed
Hechting	: uitstekend op de meeste schone en droge bouwmaterialen, mits voorzien van CONCRESIVE 2090 Epoxy Primer
Bestendigheid	: goede chemische bestendigheid
Potlife	: ca. 45 min. bij +20°C
Belastbaar	: na ca. 12 uur bij +20°C
Opslag	: vorstvrij, originele verpakking
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum
Minimale verwerkings-temperatuur	: +10°C

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, borstelen of schuren. De gereinigde ondergrond behandelen met CONCRESIVE 2090 Epoxy Primer. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn.

Verwerking

Harder volledig aan harscomponent toevoegen en grondig mengen. De gemengde massa is met troffel, spaan, voegspijker e.d. uitstekend verwerkbaar.

Mortel nat in nat op de met CONCRESIVE 2090 Epoxy Primer behandelde ondergrond aanbrengen.

Eventueel mallen of bekistingen voorzien van lossingsmiddel of deze bekleden met plastic folie.

Zolang de massa nog niet is doorgehard, kan gereedschap etc. worden gereinigd met REINIGINGS-MIDDEL 5000.



The Chemical Company

Veiligheidsvoorschriften

Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of de toepassing van beschermende crèmes. Ogen beschermen door middel van veiligheidsbril.

Bij gebruik in gesloten ruimtes goed ventileren. Niet roken.

Verpakking

Emmer van 5 kg.

Garantie

Onze producten worden gegarandeerd op constante kwaliteit en eigenschappen.

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711

Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham

Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92

basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be

B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569

RPR/RPM Hasselt

Vanuit Nederland:

Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52

basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.nl



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.