

Fix E

Spachtelmortel voor wand en vloer in dunne lagen tot max. 6 mm



Toepassing

- Op wand en vloer.
- Voor het dichtzetten van luchtbellen.
- Voor het egaliseren van beton.
- Voor kleine reparaties.
- Geschikt voor verwerking boven het hoofd.

Kenmerken

- Voor dunne lagen tot maximaal 6 mm.
- In zeer dunne laag toe te passen.

Technische gegevens	
Aggregatietoestand	: poeder
Kleur	: lichtgrijs
Verbruik	: ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Aanmaakwater	: 265 tot 300 ml/kg
Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot + 30°C
Maximale laagdikte	: 6 mm
Volumieke massa specie	: 1,73 kg/dm ³
Opslag	: droog en in gesloten verpakking
Houdbaarheid	: 6 maanden na productiedatum in originele gesloten verpakking.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, stof-, olie- en vetvrij zijn en voldoende draagvermogen hebben. Losse delen en cementresten verwijderen. Door vet en olie verontreinigde oppervlakken eerst schoonmaken of eerst met PCI ENTÖLER behandelen. De ondergrond moet vochtig zijn.

Verwerking

Ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn. De ondergrond licht voorbevochtigen, staand water verwijderen. Poeder met water mechanisch mengen tot een homogene en klontervrije mortel. Reeds aantrekkende mortel niet mengen met water of verse mortel. De aangebrachte mortel even laten aantrekken en vervolgens afwerken in de gewenste structuur.

FIX E voor een goede klontvrije menging in water strooien en tot een stijfplastische mortel mechanisch mengen.

Nabehandeling

Beschermen tegen te snel uitdrogen.

Veiligheidsvoorschriften

FIX E bevat cement. Cement reageert met vocht of aanmaakwater alkalisch, daarom kan huidirritatie resp. aantasting van slijmvliezen (bijv. de ogen) optreden. Voorkom contact met de ogen en langdurig huidcontact. Bij contact met huid en ogen met veel water grondig afspoelen. Bij contact met de ogen de oogarts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking

Emmer à 12 kg.

Garantie

Onze producten worden gegarandeerd op constante kwaliteit en eigenschappen.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

Vanuit Nederland:

Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.nl



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.