

PCI Carrafug[®]

Marmer-voegmortel voor natuursteen



Toepassing

- Voor binnen en buiten.
- Voor wand en vloer.
- Voor vloerverwarmingssystemen, balkons en terrassen.
- Voor het verkleuringsvrij voegen van natuursteenplaten zoals marmer, travertin, graniet, Solnhofener-platen etc.
- Voor voegbreedten van 1 tot 8 mm.
- Voor bekleding met natuursteen die na het voegen wordt geslepen en gepolijst.

Producteigenschappen / voordelen voor de klant

- Snel afbindend, hardt scheurvrij uit, de voeg scheurt en breekt niet.
- Voor rationele verwerking, snel wasbaar en al na 6 uur begaanbaar.
- Water- en vorstbestendig, binnen en buiten universeel toepasbaar.
- Veroorzaakt geen randverkleuringen bij gevoelige natuursteensoorten.
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +80°C.

Verwerkingsgegevens / technische gegevens

Voegbreedte	: van 1 tot 8 mm
Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +25°C
Aanmaakwater voor:	
- 1 kg poeder	: ca. 0,22 liter
- 5 kg zak	: ca. 1,10 liter
Rijptijd	: ca. 3 min.
Verwerkingstijd*	: ca. 40 min.
Begaanbaar na*	: ca. 6 uur
Temperatuurbestendigheid	: -20°C tot +80°C
* Bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen kortere, bij lagere temperaturen langere tijden.	

Aanmaken van de voegmortel

1. Aanmaakwater (zie tabel) in een schone emmer gieten. Vervolgens PCI CARRAFUG toevoegen en mengen totdat een smeùige mortel ontstaat zonder klonten, bijvoorbeeld met mörtelmixer M17 als opzetstuk van een langzaam draaiende boormachine (ca. 400 rpm).
2. Na een rijptijd van 3 minuten nogmaals doorroeren.

Tegels voegen

3. PCI CARRAFUG op wanden en vloeren met een rubberen voegspatel verwerken, op vloeren ook met rubberen wisser. Voegmortel stevig in de voeg drukken en na voldoende aantrekken (vingertest) afwassen met een enigszins vochtige spons of sponsbord.
4. Na het uitdrogen de achtergebleven mortelsluiser met een vochtige spons verwijderen.



Levering

5 kg zak in de kleuren:

- Zandgrijs : nr. 22
- Carrara-wit : nr. 25
- Parelgrijs : nr. 26
- Jura-beige : nr. 27
- Antraciet : nr. 47

Materiaalbasis

Poeder samengesteld uit cement, licht-echte, alkali-bestendige pigmenten en vulstoffen van marmer-meel. Bevat geen asbest of andere minerale vezels. Bij verwerking komt geen kwartsstof vrij dat gevaar oplevert voor de gezondheid.

Uitlevering

Tegelformaat*	Verbruik	5 kg PCI CARRAFUG is voldoende voor ca.
10 x 10 cm	± 880 g/m ²	5,6 m ²
15 x 15 cm	± 600 g/m ²	8,3 m ²
15 x 30 cm	± 450 g/m ²	11,1 m ²
30 x 30 cm	± 300 g/m ²	16,6 m ²

*Bij 3 mm voegbreedte en 10 mm voegdiepte.

Veiligheidsvoorschriften

Algemene aanwijzingen voor cementhoudende producten:

Dit product bevat cement. Dit heeft in combinatie met vocht of aanmaakwater een alkalische werking, waardoor huidirritaties resp. irritaties van het slijmvlies (bijvoorbeeld van de ogen) kunnen ontstaan. Contact met de ogen en langdurig contact met de huid vermijden. Stof niet inademen. Bij aanraking met de huid en ogen grondig afspoen met veel water. Bij contact met de ogen een arts raadplegen!

Uit de buurt van kinderen opslaan.

Chromaatarm volgens TRGS 613.

Giscode ZP1.

Voor verdere informatie, raadpleeg het veiligheidsblad.

BASF Nederland B.V. Construction Chemicals

Karolusstraat 2, Postbus 132
4903 RJ, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47

T (DUI) +31 88 47 666 00

F (NL) +31 162 42 96 94

F (DUI) +31 88 47 666 99



basf-cc-nl@basf.com

www.basf-cc.nl/PCI

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.