

PCI Pavifix® V

Primer voor natuursteen ter bescherming voor het afvoegen



Toepassing

- Voor binnen en buiten.
- Voor natuursteenbestrating en natuursteenplaten.
- Als voorbehandeling voor het afvoegen met PCI PAVIFIX CEM, PCI PAVIFIX PU en PCI PAVIFIX 1K.

Producteigenschappen

- Vormt een film, beschermt het oppervlak van de stenen.
- Vergemakkelijkt het reinigen van de stenen na het afvoegen.
- Met water te verwijderen, geen blijvende verandering van het oppervlak van het natuursteen.

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond moet droog, vast, schoon en draagkrachtig zijn. Hechttingsverminderende lagen en verontreinigingen zoals olie en vet verwijderen.



Materiaaltechnische gegevens	
Materiaalbasis	oplossing van zetmeel-ether
Componenten	één component
Consistentie	vloeibaar
Volumieke massa	0,96 gr/cm ³
Kleur	kleurloos
Opslag	Droog, niet continu boven +30°C opslaan
Opslagtijd	minimaal 18 maanden
Verpakking	jerrycan van 5 liter
Kenmerken volgens verordeningen:	
- Vervoer: kl.3, VPG III, UN 1170, ethanol, oplossing	
- Gevaarlijke stoffen: ontvlambaar	

Verwerkingsgegevens	
Verbruik (afhankelijk van zuigkracht steen)	ca. 100 – 150 g/m ²
Opbrengst jc van 5 liter	ca. 30 – 50 m ²
Verwerkingstemperatuur*	+5°C tot +30°C
Verdere afwerking	
- afvoegen van oppervlak na	ca. 1 – 2 uur*
- reinigen afgevoegd oppervlak	na uitharding voeg
<i>*Bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de genoemde tijden.</i>	

Verwerking

1. PCI PAVIFIX V grondig doorroeren, of de verpakking schudden, en het materiaal in een geschikte schone emmer doen. Een geschoren vachtroller (epoxy roller) in PCI PAVIFIX V dopen, overtollig materiaal met behulp van een rooster verwijderen en daarna PCI PAVIFIX V met de roller dekkend op de stenen ondergrond aanbrengen. Als de primer is gedroogd kan met het afvoegen worden begonnen.

2. Reiniging

2.1 Oppervlakken die met PCI PAVIFIX CEM zijn afgevoegd

Verontreinigingen na het uitharden van het voegmateriaal met een hogedrukreiniger verwijderen.

2.2 Oppervlakken die met PCI PAVIFIX 1K of PU zijn afgevoegd

Verontreinigingen na het uitharden van het voegmateriaal met een hogedrukreiniger verwijderen. Als deze hardnekkig zijn, raden wij aan een stoomreiniger te gebruiken.

Let op

- Opslag: ten minste 18 maanden, droog, niet langdurig boven +30°C bewaren.
- Spuitapparatuur is niet geschikt om PCI PAVIFIX V aan te brengen.

Veiligheid

PCI PAVIFIX V is ontvlambaar. Verpakking bewaren op een goed geluchte plaats. Niet in de buurt van ontstekingsbronnen gebruiken. Niet roken. Bij inslikken meteen een arts raadplegen en de verpakking of deze productinformatie tonen.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsblad



Voor het aanbrengen overtollig materiaal met behulp van een rooster verwijderen ...



... daarna PCI PAVIFIX V met de roller dekkend op de stenen ondergrond aanbrengen.

BASF Nederland B.V. **Construction Chemicals**

Karolusstraat 2, Postbus 132
4903 RJ, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DUI) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DUI) +31 88 47 666 99



basf-cc-nl@basf.com

www.basf-cc.nl/PCI

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.