



**Applicatie**

1. COROFLAKE N PRIMER aanbrengen op de betonnen ondergrond of op het metselwerk.
2. Verbruik: 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>.
3. Na aanbrengen van de primerlaag wordt met de borstel, rol, spaan of spuitinstallatie een basecoat van gecatalyseerde COROCRETE 163 aangebracht; laagdikte 0,70 - 0,80 mm (nat).
4. Kwarts instrooien in de nog vochtige basecoat. (De toeslagstoffen moeten volledig droog zijn). Eén laag COROCRETE 163, tot verzadiging ingestrooid met kwarts F5, levert afgewerkt een laagdikte op van ± 1,5 mm. Afhankelijk van de gewenste eindlaagdikte, zal het aantal toe te passen lagen bepaald worden.
5. Het overtollig instrooiemateriaal zorgvuldig verwijderen na volledige uitharding van de basecoat.
6. Topcoat COROCRETE 163 aanbrengen na laatste laag instrooiemateriaal.

**Reinigen gereedschap**

Gebruik toluen of T-410.

**Veiligheidsvoorschriften**

Het hars component bevat vinylester hars. Droog, koel en vorstvrij opslaan bij een temperatuur tussen 10°C en 27°C. Componenten niet in volle zon stockeren en verwijderd houden van vlammen of andere gevaren.

Draag steeds veilige werkkledij, handschoenen en een veiligheidsbril tijdens de verwerking van deze producten.

**Gegevens i.v.m. het hars component**

Irriterend voor huid en ogen. Dampen kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en bewusteloosheid veroorzaken. Steeds aangepaste beschermkledij dragen om huidcontact te voorkomen. Gesloten ruimtes goed verluchten. Bij inademing van de dampen, het slachtoffer onmiddellijk naar de frisse lucht verplaatsen. Indien nodig slachtoffer kunstmatig beademen. In geval van contact met de huid, product onmiddellijk wegwassen met veel zuiver water. Vuile werkkledij uittrekken. Bij contact met de ogen, direct spoelen met veel zuiver water en arts raadplegen. In geval van inslikken, grote hoeveelheden melk of water drinken en onmiddellijk arts raadplegen.

**Gegevens i.v.m. verharder component**

Deze verharder is een organische peroxide. Product steeds verwijderd houden van vonken, vlammen en hittebronnen en dit ten minste in een straal van 15 m. Als blusmedium gebruikt men: schuim, chemicaliën, CO<sub>2</sub> of water.

Opslaan in een koele ruimte, gescheiden van andere producten.

Het product is sterk irriterend en inslikken kan dodelijk zijn. Bij huidcontact onmiddellijk wassen met zeep en water. Bij oogcontact, onmiddellijk spoelen met veel zuiver water en onmiddellijk een arts raadplegen.

Gedetailleerde veiligheidsgegevens zijn op te vragen bij de fabrikant en moeten steeds geraadpleegd worden bij de verwerking van dit product.

**LEES AANDACHTIG DE VEILIGHEIDSETIKETTERING OP DE VERPAKKING.**

Raadpleeg de R en S zinnen.

**ENKEL VOOR INDUSTRIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK!**

## Technische gegevens COROCRETE 163

Generisch type.....	Gemodificeerd vinylester
Volatile Organic Compounds V.O.C.* .....	37 g/l
Viscositeit hars bij 25°C .....	1000 m.Pa.s
Soortelijk gewicht .....	1,12 ± 0,02 kg/l
Kleur.....	licht grijs
Temperatuurslimieten:	
Bij occasioneel contact (spatten, morsen, enz.).....	+82°C
Bij frequent contact (spatten, morsen, enz.).....	+60°C
Houdbaarheid .....	6 maanden in ongeopende verpakking bij een temperatuur lager dan 27°C

Lab test 23 - Reg. 8 - 4 California Code

### **BASF Construction Chemicals Belgium NV**

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711  
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham  
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92  
[basf-cc-be@basf.com](mailto:basf-cc-be@basf.com) - [www.basf-cc.be](http://www.basf-cc.be)  
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569  
RPR/RPM Hasselt

### **Vanuit Nederland:**

Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52  
[basf-cc-be@basf.com](mailto:basf-cc-be@basf.com) - [www.basf-cc.nl](http://www.basf-cc.nl)



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.